

Topilene® HJ541 CP

聚丙烯均聚物

Hyosung Corporation

产品说明

Characteristics:

Stiffness

Good processability

Impact strength

Applications:

PET bottle cap

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性 可加工性,良好

用途 护罩

机构评级 DMF 21499 FDA 未评级 USP 第VI类

物理性能 额定值 单位制 测试方法

熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) 6.5 g/10 min ASTM D1238

机械性能 额定值 单位制 测试方法

弯曲模量 1570 MPa ASTM D790

冲击性能 额定值 单位制 测试方法

无缺口悬臂梁冲击 ASTM D256

-10°C 54 J/m ASTM D256

23°C 110 J/m ASTM D256