

# Topilene® R530

聚丙烯均聚物

Hyosung Corporation

## 产品说明

Characteristics:

Transparency

FDA

DMF 21499

USP Class VI

SFDA

Applications:

IV bottle

## 供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

## 基本信息

添加剂	高光滑性		
特性	均聚物	清晰度,高	
用途	医疗/护理用品	医疗器械	
机构评级	DMF 21499	FDA 未评级	USP 第VI类
<b>物理性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
<b>机械性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
弯曲模量	932	MPa	ASTM D790
<b>冲击性能</b>	<b>额定值</b>	<b>单位制</b>	<b>测试方法</b>
无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	59	J/m	ASTM D256