

Topilene® HJ801R

聚丙烯均聚物

Hyosung Corporation

产品说明

Characteristics:

High Stiffness

Long term heat resistance, UL 746B

Applications:

Toaster

Coffee maker

Steam iron

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	刚性良好	均聚物	耐热性高
用途	电气/电子应用领域	电器用具	家用货品
物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量	2160	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	34	J/m	ASTM D256