

# Topilene® J801

聚丙烯均聚物

Hyosung Corporation

## 产品说明

Characteristics:

Transparency

High Stiffness

USP class VI

FDA

DMF 21499

Applications:

Disposable syringe (Barrel)

Transparent Product

## 供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

## 基本信息

黄卡信息 E163907-224779

特性 刚性,高 均聚物 清晰度,高

用途 医疗/护理用品 医疗器械

机构评级 DMF 21499 FDA 未评级 USP 第VI类

物理性能 额定值 单位制 测试方法

熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) 25 g/10 min ASTM D1238

机械性能 额定值 单位制 测试方法

弯曲模量 1620 MPa ASTM D790

冲击性能 额定值 单位制 测试方法

无缺口悬臂梁冲击 (23°C) 34 J/m ASTM D256