

Topilene® HJ800R

聚丙烯均聚物

Hyosung Corporation

产品说明

Characteristics:

High stiffness

Impact strength

Long term heat resistance, UL 746B

Applications:

Toaster

Coffee Maker

Steam Iron

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	刚性,高	抗撞击性,高	良好的耐热老化性能
用途	电器用具	工业应用	家用货品
物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量	1720	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
无缺口悬臂梁冲击			ASTM D256
-10°C	39	J/m	ASTM D256
23°C	78	J/m	ASTM D256